

Produktdatenblatt **WIROBIT** – Voranstrich VE

Lösemittelfreie Haftgrundierung

Anwendung

WIROBIT Voranstrich VE ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. **WIROBIT** Voranstrich VE dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

Merkmale

WIROBIT Voranstrich VE zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- verarbeitungsfertig eingestellt
- auch auf feuchtem Untergrund gut verarbeitbar
- lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- zur Verarbeitung in Innenräumen geeignet
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.
- schnellabbindend, wirkt porenschließend und taubbindend, besonders beim Auftragen durch Bürsten

Verarbeitungshinweise

Witterung

Bei der Verarbeitung von **WIROBIT** Voranstrich VE muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern.

Untergrund und Ausführung

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist **WIROBIT** Voranstrich VE durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen von **WIROBIT** Voranstrich VE kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

Theoretischer Materialverbrauch

ca. 0,2 - 0,3 kg/m², je nach Untergrund

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

Lieferform

5 kg, 10 kg Kunststoffkanister

Reinigungsmittel

Bei Hautkontakt: bitumenreinigende Handwaschpaste

Arbeitsgeräte und sonstige Gegenstände können mit handelsüblichem Lösemittel oder Benzin gereinigt werden.

Bankverbindung

HypoVereinsbank München
IBAN: DE 17 7002 0270 0032 0308 66
BIC: HYVEDEMMXXX

Geschäftsführer: Christoph Wiesner
HRB 13790 - Re.-Gericht Landshut
U-Id Nr. DE 131 202 528
Steuer-Nr. 132/142/50157